



Cimentotec parede

Descrição do produto:

O Cimentotec é um produto que reproduz a imagem do cimento queimado, um revestimento que pondera entre a brutalidade, o moderno e o retrô, sendo de fácil harmonização ao ambiente. Suas nuances são naturais, uma textura discreta e elegante tornando o Cimentotec ideal para qualquer usabilidade em seu projeto em áreas internas ou externas.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245:

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície:

corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer e secagem total, aplicar a massa Cimentotec com desempenadeira de aço.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções:

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Primer

Balde 18l: 150m²

Galão 3,6l: 30m²

Massa

Balde 18l: 60m²

Galão 3,6l: 12m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a

responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Cimentotec piso

Descrição do produto:

O Cimentotec Piso, sendo uma das especialidade da empresa, possui o mesmo efeito visual que o cimentotec parede, entretanto possui camadas preparadas para ser aplicado em diferentes tipos de piso. Remetendo ao cimento queimado tradicional, trás a beleza sofisticada do material, que possui maior durabilidade e praticidade única, com brilho de filme me alinhado, acabamento fosco acetinado, um produto fino que trás um requinte incomparável ao ambiente.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- 100% acrílico base água.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes

soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, o piso devem ser lavado deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades.

Contra piso novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador de piso fornecido pela Pietra Revestimentos.

Contra piso velho: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e varrer a superfície eliminando completamente o pó. Caso haja imperfeições profundas ou necessidade de nivelamento, corrigir com argamassa AC3 piso. Aplicar 1-2 demão de fundo preparador de piso fornecido pela Pietra Revestimentos.

Porcelanato ou piso cerâmico: Lavar com detergente ácido (limpa pedras) ou lixar para promover aderência e aplicar 2 demão de massa base Pietra

Imperfeições rasas, emendas de piso e etc: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com argamassa AC3 piso, aplicar 1-2 demão de massa base Pietra.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Elegance

Descrição do produto:

O Elegance é um revestimento acrílico de altíssima resistência e durabilidade, hidrorrepelente e com um alto coeficiente de elasticidade, evitando assim a aparição de pequenas trincas. Outra grande vantagem desse acabamento é que ele pode ser aplicado diretamente sobre o reboco liso, reduzindo assim custos de preparação e reduzindo drasticamente o tempo de obra. Acabamento inspirado em fachadas de construções históricas, possui acabamento forte e imponente.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.

- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa niveladora Pietra.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUALQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Elegance com desempenadeira de aço e alisar com desempenadeira de plástico.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento médio

Primer

Balde 18l: 100m²

Galão 3,6l: 20m²

Massa

Balde 18l: 13m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Corten

Descrição do produto:

Um revestimento de altíssima resistência que traz uma rusticidade e sofisticação incrível para o seu projeto, criado para reproduzir a estética da oxidação e ferrugens de metais sendo um de nossos revestimentos mais versáteis, podendo ser aplicado em diversas superfícies.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa corten com brocha ou com rolo e escovar após a secagem aplique o reagente da mesma forma.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio sobre parede emassada.

Primer

Balde 18l: 150m²

Galão 3,6l: 30m²

Reagente

Balde 18l: 135m²

Galão 3,6l: 27m²

Massa

Balde 18l: 120m²

Galão 3,6l: 24m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Lunare

Descrição do produto:

O Lunare é um efeito de origem italiana, um texturizado com nuances em alto e baixo relevo, com aspecto levemente envelhecido trazendo alto requinte ao ambiente. Um acabamento rústico com nuances suaves, um revestimento para áreas internas e externas com todas as qualidades Pietra.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes

soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa niveladora Pietra.

PIETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA indústria brasileira CNPJ 34.804.169/0001-16

Químico responsável: Sara Regina Dias de Sousa CRQ XII 12402285

Produto Classificado norma NBR 11702

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar as duas demãos de massa conforme a técnica apresentada no tutorial e por fim aplique o reagente e escove para obter o acabamento desejado.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Primer	Massa
Balde 18l: 100m ²	Balde 18l: 16m ²
Galão 3,6l: 20m ²	
Reagente	
Balde 18l: 100m ²	
Galão 3,6l: 20m ²	

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Romani

Descrição do produto:

O Pietra Romani é um revestimento de trato fino que possui uma delicadeza e requinte ao toque, seus pontos de contrastes acentuados contribuem com suavidade, tornando o Romani perfeito em ambientes internos e externos tendo em vista sua versatilidade compositiva disposta em uma cartela de tons cremes e areia.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Romani com desempenadeira de aço.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Primer	Massa
Balde 18l: 45m ²	Balde 18l: 18m ²
Galão 3,6l: 15m ²	

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a

responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Refinatto

Descrição do produto:

O Refinatto é requintado, fino e bem-acabado. Suave ao toque, traz consigo um brilho natural perfeito para composições internas e externas e possui um efeito envelhecido, lembrando os efeitos manchados de caiação.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a

aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Refinatto com desempenadeira de aço e por fim aplique o reagente e escove para obter o acabamento desejado.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Primer	Massa
Balde 18l: 100m ²	Balde 18l: 17m ²
Galão 3,6l: 20m ²	
Reagente	
Balde 18l: 90m ²	
Galão 3,6l: 18m ²	

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Arenatto

Descrição do produto:

Pietra Arenatto, aprazível em seu acabamento suave, com detalhes discretos e sofisticados. O Arenatto exibe total elegância e requinte.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Arenatto com desempenadeira de aço.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Primer

Balde 18l: 150m²

Galão 3,6l: 30m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

Massa

Balde 18l: 18m²

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Imperial

Descrição do produto:

O Pietra Imperial é deslumbrante, um acabamento nobre com um brilho natural cativante em contraste com a luz. Possui um diferencial de fabricação e aplicação em camadas, tornando-se assim um dos produtos mais resistentes do mercado. O Imperial faz jus ao seu nome.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), nivelar com massa acrílica e aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, nivelar com massa acrílica e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa acrílica.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Imperial com desempenadeira de aço.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento médio

Primer	Massa
Balde 18l:100m ²	Balde 18l: 20m ²
Galão 3,6l: 20m ²	Galão 3,6l: 5m ²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Petra

Descrição do produto:

Pietra Petra, Revestimento rústico pensado para atender aos profissionais a frente de grandes obras, oferecendo aos seus projetos um produto de qualidade e ótimo custo benefício. Sua flexibilidade evita a aparição de fissuras em obras novas, possui uma alta resistência contra intempéries, é um revestimento hidrorrepelente agindo como um impermeabilizante para seu projeto tornando assim o Petra ideal para áreas externas.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.

- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa niveladora Pietra.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUALQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Petra com desempenadeira de aço e alisar com desempenadeira de plástico.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento médio

Primer	Massa
Balde 18l: 100m ²	Balde 18l: 14m ²
Galão 3,6l: 20m ²	

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Revestimento acrílico Ripado

Descrição do produto:

O cimento ripado é um revestimento acrílico sem adição de cimento. Remete a imagem do concreto desenformado. Produto de alta resistência com aspecto imponente.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), aplicar 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes Pietra, 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasas, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas com massa acrílica (externo) ou massa pva(interno), aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de

primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente com massa niveladora Pietra.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do fundo preparador ripado, aplicar a massa ripado com o auxílio de uma régua como demonstrada em tutorial.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). **MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimentos

Primer

Balde 18l: 90m²

Galão 3,6l: 18m²

Massa

Balde 18l:13m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Resina Revit

Descrição do produto:

O Pietra Revit é uma resina acrílica multiuso de alta performance indicada para diversos tipos de superfícies. Tem como principais características uma alta impermeabilização da superfície, alta resistência e durabilidade, hidrorrepelência e combate ao crescimento de fungos e mofo.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Aplicável em: Piso cimentício, piso de pedras, telhas cerâmica ou amianto/cimento. Concreto aparente, placas cimentícias.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Elegance com desempenadeira de aço e alisar com desempenadeira de plástico.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Setor Industrial, QI 02 –

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

PIETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA indústria brasileira CNPJ 34.804.169/0001-16

Químico responsável: Sara Regina Dias de Sousa CRQ XII 12402285

Produto Classificado norma NBR 11702

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Revit

Balde 18l: até 150m²

Galão 3,6l: até 30m²

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Pietraflex

Descrição do produto:

O PIETRAflex é um produto acrílico altamente impregnante com proteção impermeável e apresenta alto coeficiente de elasticidade, flexibilidade, aderência e hidrorrepelência. Possui alta resistência a água e combate ao crescimento de fungos e mofo. Indicado para áreas que sofrem com umidade negativa, positiva e por

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

capilaridade, protegendo a superfície por longo período e evitando problemas prematuros por umidade.

Características:

- Altamente aderente de fácil aplicação.
- Durabilidade e resistência.
- Pigmentos com alta resistência ao desbotamento.
- Resiste a mofos e fungos.
- Possui polímeros de elastano que configuram elasticidade ao acabamento.

Composição:

- Resina Acrílica Estirenada com alto teor de sólidos.
- Água, cargas minerais e pigmentos.
- Livre de metais pesados.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação do produto, é necessária a aplicação do fundo preparador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Área de aplicação: A superfície deve ser escovada com água e sabão neutro para retirar todas as partículas soltas, fungos e mofos e respeitar o tempo de secagem de no mínimo

PIETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA indústria brasileira CNPJ 34.804.169/0001-16

Químico responsável: Sara Regina Dias de Sousa CRQ XII 12402285

Produto Classificado norma NBR 11702

Direções de uso

Aplicação: em dias chuvosos não deve ser aplicado em áreas externas. Após a aplicação do Primer aplicar a massa Elegance com desempenadeira de aço e alisar com desempenadeira de plástico.

Cuidados com limpeza: Limpar utensílios e ferramentas com água morna e sabão imediatamente após o uso.

Precauções

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos. Havendo irritação de pele, olhos ou em caso de ingestão, consultar o médico, informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito). MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Rendimento médio

Galão 3,6l - Até 30m² (o rendimento pode variar de acordo a superfície.)

Remessa

Classificação para frete: Tinta, congelável

Embalagens: 18 litros (balde), 3,6 litros (galão)

RESPONSABILIDADE LIMITADA Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de valores. Não cabe a Pietra revestimentos a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade/custo sobre a mão de obra.

Setor Industrial, QI 02 -

Fone: (61) 99908-6383 | (61) 3028-5915

Lote 40, Brasília, 72445-020

E-mail: contato@pietrarevest.com

pietrarevest.com.br

Textura Efeito

ESPECIFICAÇÕES

Embalages: 18L

Secagem ao toque: 2 horas

Secagem total: 6 a 8 horas

Validade: 6 meses após a fabricação.

Características dos nossos revestimentos:

A Textura efeito da Pietra revestimentos é um produto de altíssima durabilidade e resistência, possui especificidades em sua fabricação que garantem uma alta performance em vários aspectos como: Alta porcentagem de resina na massa que aplicada sobre o selador, somam-se mais de 20% de resina em produto aplicado, o que garante um alta impregnação ao substrato e alta durabilidade; pigmentação de última geração que atrelada a alta porcentagem de resina, elimina o desbotamento prematuro e também a textura efeito possui ação hidrorrepelente que faz com que a textura não absorva água ou umidades externas, tornando-se uma manta protetora em toda a área aplicada.

Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e verdadeiras as informações prestadas. As características dos produtos serão mantidas desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas.

Preparação da superfície – ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, graxas, sais, gorduras e etc. Deve estar com a cura mínima de 30 dias. As

partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já s tintas envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de poeiras e irregularidades. Antes da aplicação da textura, é necessária a aplicação do selador especial fornecido pela Pietra Revestimentos que foi desenvolvido para oferecer a aderência ao substrato e isolar possíveis produtos que possam danificar a ancoragem necessária do produto.

Reboco novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Concreto novo: aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparados de paredes (sugestão), 1 demão de primer fornecido pela Pietra Revestimentos.

Reboco fraco: remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó. Aplicar uma demão de fundo preparados de paredes e 1-2 demãos de primer especial Pietra.

Gesso: aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de primer especial Pietra para criar a ancoragem correta para o produto.

Imperfeições rasa, emendas, de reboco ou manchas na superfície: corrigir as imperfeições, nivelar emendas, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias de primer Pietra para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a aplicação da textura.

Repintura: lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de primer Pietra.

Paredes com texturas e imperfeições: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando o pó, corrigir imperfeições, nivelar emendas e cobrir textura existente utilizando Massa niveladora Pietra.

IMPORTANTE TRATAR TODOS OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO DE QUAISQUER UM DE NOSSOS PRODUTOS.

Dados de aplicação:

Diluição: Água potável. Aplicação sobre massa corrida, acrílica, drywall, gesso, repintura, texturas e reboco: 3 a 8% de diluição em água potável.

Embalagens e rendimentos:

18L rendimento médio entre 12 e 14m²

Ferramentas para aplicação:

Rolo para textura cabelo de anjo

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de revestimentos completo (primers, massas, fundo preparador e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

Todos os rendimentos são para efeito de orientação, podendo variar de acordo com as características da superfície aplicada

Todos os nossos revestimentos são indicados para áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO: Água, resina acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, fungicidas, bactericidas e carga minerais.

PRECAUÇÕES: Utilizar os epi's: óculos de segurança, avental de PVC e luvas de látex.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação.

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água limpa em abundância por no máximo 15 minutos. Havendo irritação de pele, olhos, ou em caso de ingestão, procure um médico informando o tipo de produto e sua composição (não provocar vômito)

Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

Armazenar em lugar fresco, seco e coberto. Esta embalagem não deve ser reutilizada.

ADVERTÊNCIA: Evite a pintura de áreas externas em dias chuvosos ou de ventos fortes, o resultado final pode sofrer alteração. Não é recomendado pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C ou a umidade relativa do ar superior a 90%.

SECAGEM: Ao toque aproximadamente 2 hora. Cura total 6 a 8 horas.